

Vopsea decorativa pe baza de apa cu continut de var natural, finisaj estetic rafinat de stucco venetian traditional. ITALIA se aplica in trei straturi cu o spatula de otel. ITALIA datorita compozitiei sale lasa substratul sa respire.

#### PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. Da o senzatie de finisaj rafinat.
2. Produs pe baza de var natural.
3. O buna respiratie a suportului.
4. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

#### ASPECT:

Stucco Venetian

#### CULORI

Alb si alte culori folosind sistemul propriu de nuantare.

#### DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	1,56± 0,05 kg/l
Continut de corp solid	68,5% ± 2
Viscozitate (Brookfield):	Irelevant
Capacitate de acoperire teoretice	0,8-1,2 m2 / kg per 3 straturi, in functie de natura si textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere: 1-2 ore, Revopsibil:24 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu)
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica



## INSTRUMENTE NECESARE

Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: Gletiera de otel cu colturi rotunjite

Diluant recomandat: gata de utilizare.

## PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contaminta cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

## SUBSTRAT

2 x Fondo LISCIO - grund neted specificial pentru vopsele decorative STILNOVO.

## STRAT FINAL

3 x ITALIA.

Procesul de aplicare: Aplicati produsul in trei straturi, folositi o gletiera din otel inoxidabil, cu margini rotunjite pentru a evita liniile inestetice in procesul de aplicare a produsului. Aplicati primul strat astfel incat sa acoperiti suprafata complet, se lasa sa se usuce timp de 24 de ore; al doilea strat se aplica si se incepe creearea efectului de stuco, se lasa sa se usuce timp de 24 ore; se aplica al treilea strat si se finalizeaza efectul de stuco dorit. Inainte ca ultimul strat sa se usuce complet se lustruieste suprafata folosind spatula din otel corespunzatoare. Se poate aplica pentru o protectie si un finisaj superior un strat de ceara naturala

**NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativa depaseste 85%**



SC AQUATEC EVOLUTION SRL, Bucuresti, Blvd. Theodor Pallady nr. 66 D, Sector 3, Tel/Fax: 031 434 7666  
CUI 28874426, J40/8654/2011, IBAN RO60 BTRL 0440 1202 5658 34XX, Banca Transilvania Suc. Obor  
[office@aquaprofessional.ro](mailto:office@aquaprofessional.ro), [www.aquaprofessional.ro](http://www.aquaprofessional.ro)